

## 試驗報告



報告編號：TB-19-06075

C-19-14788

頁數：1 OF 1

報告日期：108年10月18日

工程名稱：自測  
承 包 商：-----  
委 託 單 位：義品國際有限公司  
地 址：台北市北投區公館路237號1F  
供 料 廠 商：-----  
樣 品 名 稱：美耐板  
送 驗 人 員：義品國際有限公司-鄭孟芳  
收 件 日 期：108年09月17日  
試 驗 日 期：108年09月17日~108年10月18日  
備 註：1.以上資料由顧客提供(收件及試驗日期除外)  
2.除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責  
未經本公司事先書面同意，此報告不可部分複製  
3.下述報告內容標示#處由顧客提供

### 試驗結果：

試驗項目	試驗結果	試驗方法
表面耐磨性-磨耗終點(轉)	3000	CNS 11367(1985)

註：耐磨試驗之片數為1片，研磨輪為AA180，附加於每一磨耗輪之載重為0.53 kg，磨耗試驗機的旋轉盤的旋轉速度為60 r/min

-----oOo-----

本報告若有提供規範值時，該規範值僅供參考，合格之判定以委託單位實際要求為準

報告簽署人